



ECO[®]
cero

Ficha Técnica

Acoustic Foam
by ECOcero

2023

Información Técnica

Composición	Espuma de melamina de celda abierta
Colores	Blanco / Color
Espesores	20 mm / 40 mm / A medida
Densidad	9,5 ± 1,5 kg/m ³
Absorción	20 mm. Slim (aw 0.45) 40 mm. Regular (aw 0.65)
Tª de trabajo	En continuo máximo hasta 150°C. Intermitente hasta 200°C Se descompone a partir de 350°C
Resistencia al fuego	B-s1,d0. Blanco / B-s2,d0. Color. Ignífugo. CTE para locales de pública concurrencia
Tolerancia de corte	Dimensiones (Largo y ancho) Hasta 600mm ± 5mm / > 600mm ± 10mm
Instalación	Sin obra, fácil y rápida / Fijado o suspendido
Limpieza	Aspiración / Seco / Vapor a presión No genera hongos ni microorganismos Clase A. Emisión COV según ISO 16000
Certificación	Marcado CE

Inspírate:

