




Bernia 2

BY DABEDAN




DABEDAN

Bernia 2



BE-2 | 09



BE-2 | 01



BE-2 | 11



BE-2 | 32



BE-2 | 77



BE-2 | 73



BE-2 | 08



BE-2 | 85



BE-2 | 15



BE-2 | 99



BE-2 | 75



BE-2 | 69



BE-2 | E6



BE-2 | 16



BE-2 | 48



BE-2 | 18

Bernia 2



Composición	100% Poliéster FR
Ancho	300 cm ± 2%
Largo de rollos	± 50 mts
Peso	190 gr/m ² ±5%
Solidez a la luz	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Resistencia a la abrasión	> 9.000 ciclos (B) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Resistencia a la tracción	Urdimbre: 1.520 N · Trama: 830 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor
Certificados ignífugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) AC: IMO Res.307 A1P7(88) Puede obtenerse: A: B1 DIN 4102 (B-1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra

Material	100% Polyester FR
Width	300 cm ± 2%
Roll length	± 50 mts
Weight	190 gr/m ² ± 5%
Light fastness	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Abrasion resistance	> 9.000 cycles (B) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Breaking strength	Warp: 1.520 N · Weft: 830 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value
Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) AC: IMO Res.307 A1P7(88) Can meet: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Colour matching	Colour may vary from batch to another

MADE IN
BARCELONA



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.