



# Lex

BY DABEDAN



# Lex



Lex | 01



Lex | 15



Lex | 04



Lex | 03



Lex | 18



Lex | 07



Lex | 05



Lex | 12



Lex | 08



Lex | 06



Lex | 14



Lex | 09



Lex | 13



Lex | 11



<b>Composición</b>	100% Poliéster FR
<b>Ancho</b>	300 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 35 mts
<b>Peso</b>	280 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Solidez a la luz</b>	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
<b>Resistencia a la abrasión</b>	> 80.000 ciclos (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor
<b>Pilling</b>	3-4 (C) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
<b>Encogimiento</b>	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
<b>Certificados ignífugos</b>	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) Puede obtenerse: F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra

<b>Material</b>	100% Polyester FR
<b>Width</b>	300 cm ± 2%
<b>Roll length</b>	± 35 mts
<b>Weight</b>	280 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Light fastness</b>	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Abrasion resistance</b>	> 80.000 cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
<b>Pilling</b>	3-4 (C) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Shrinkage</b>	Warp: 1% · Weft: 1%
<b>Fire resistance certifications</b>	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) Can meet: F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another

MADE IN  
BARCELONA



STANDARD  
100



RECICLABLE



\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

Avda. Can  
Bordoll, 5508202  
Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
dabedan@dabedan  
.com  
www.dabedan.com